

## 新商品情報

雰囲気温度120℃、透明・耐熱で差が出るカーテン

### スワロン間仕切り防炎シート ハイパーカーテン耐熱



一般塩ビ

耐熱塩ビ

#### ハイパーカーテン耐熱の特長

低価格、透明で  
簡単に設置可能  
(カーテン式)

優れた耐熱性  
120℃の環境下においても  
使用は可能です。

優れた難燃性  
燃焼した際も、溶融せずに  
かたさを保ちます。

環境を考慮

ノンフタル酸配合です。


■用途：・食品工場・射出成形・溶接工場・工業炉入り口の間仕切り

■耐熱透明原反サイズ：0.3t×107巾×30m

■ハイパーカーテン耐熱 物性表

試験項目	透明(0.3mm)	備考
硬さ(JIS A 硬度計)	90	
引張強さ(N)	タテ 92	JIS K 6732に準ずる
	ヨコ 86	
伸び(%)	タテ 300	JIS K 6732に準ずる
	ヨコ 350	
引裂強さ(N)	タテ 22	JIS K 6732に準ずる
	ヨコ 20	
加熱変形率(%)	4.5	120℃
脆化温度(℃)	-18	JIS K 7201に準ずる
防炎性	適合	消防法施行規則第4条の3

■一般塩ビとハイパーカーテン耐熱の耐熱寿命比較表



\*伸びが初期値の半分(伸び率50%)まで低下する時間を耐熱寿命とする。

\*この値は測定値であり、保証値ではありません。

#### ハイパーカーテン耐熱について

当社では原反販売の他にカット販売、カーテン加工等の対応も致します。お気軽に当社までお問い合わせください。

## 季節情報

2009年もはや10月になりました。これから気温も下がり工場内や出荷場も冷たい風に吹かれ寒い時期になります。

寒さ対策の方法として、ビニールカーテンが取り付けであるお客様には一度ビニールカーテンの状態をご確認してください。今年の春から使用していないビニールカーテンは汚れていたり、破れていたりしませんか？汚れは照明効率を下げたしまい、また、向こう側が見えず危険を生んでしまいます。それに、寒さは急にやってきます。寒さが来る前に取り替えて新しい綺麗なビニールカーテンで冬を待ってみませんか。



取替え前



取替え後

取替え作業はお客様でも出来るようになってはいますが、もし不安等ありましたら当社までお問い合わせください。又、取替え前のカーテンでの問題点、改良点もあればお聞かせください。ご提案させていただきます。



SAIKOH

齊交株式会社

URL <http://www.e-saikoh.co.jp>

本 社 〒500-8113 岐阜市金園町3丁目8番地	名古屋営業所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3丁目7-25 中文ビル2階
TEL (058)265-6321	TEL (052)951-6338
FAX (058)265-2473	FAX (052)951-6494
e-mail <a href="mailto:gifu@e-saikoh.co.jp">gifu@e-saikoh.co.jp</a>	e-mail <a href="mailto:nagoya@e-saikoh.co.jp">nagoya@e-saikoh.co.jp</a>